

ROZDZIAŁ 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI (UŻYTKOWANIA) I KONSERWACJI

Balustrady należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób nie powodujący ich dewastacji. Powinny być utrzymywane w czystości. Nie dopuszcza się zmian i przeróbek konstrukcji oraz ingerencji w warstwę antykorozyjną bez zgody firmy Steelpro Rafał Borkowski

WARUNKI KONSERWACJI KONSTRUKCJI ZE STALI ZWYKŁEJ

Proces konserwacji balustrad ze stali czarnej, zabezpieczonej antykorozyjnie należy wykonywać cyklicznie, najbardziej istotna jest konserwacja po okresie zimowym – dotyczy to głównie konstrukcji montowanych na zewnątrz pomieszczeń oraz konstrukcji narażonych na działanie wilgoci, odpryski powłoki malarskiej spowodowane ruchem pieszych itp.

Pierwszymi oznakami zużywania się powłoki malarskiej jest niewątpliwie jej stan – należy sprawdzić, czy na powierzchni farby nie pojawiają się pęknięcia, rysy lub większe odpryski odsłaniające ukryty pod spodem metal. Wymienione symptomy są pierwszymi pojawiającymi się na drodze do największego zagrożenia – korozji.

W razie wykrycia ubytków w powłoce malarskiej lub ognisk korozji – stal należy ponownie zakonserwować - usuwając rdzę i odtłuszczając powierzchnię np. benzyną ekstrakcyjną

Gdy będziemy dysponowali już odtłuszczoną powierzchnią możemy przystąpić do malowania

W przypadku konstrukcji zamontowanych przez naszą firmę należy dobrać farbę w mieszalni farb zbliżonej odcieniem do koloru zamontowanych balustrad wraz z utwardzaczem, który wydłuży trwałość powłoki.

 Steelpro
Rafał Borkowski
ul. Dębowa 47/4, 61-458 Poznań
NIP: 7831760531, REGON: 367584175

004414